

DOX ACRYL MAT SUPER

Peinture de finition mate aux copolymères acryliques
Intérieur | Phase aqueuse

Usages	- Intérieur, pièces sèches - Protection et décoration des murs et plafonds - Grands travaux neufs et entretien
Propriétés   *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)	- Adaptée pour une application à l'airless (évite coulures et reprises) - Très opacifiant - Fort pouvoir couvrant - Insaponifiable - Excellent rendement - Faible odeur - Contient un additif anti-flash-rusting. - Facilité d'entretien : lavable
Abrasion Humide (selon norme ISO 11998)	Résistance classe 2 (Norme NF EN 13300)
Classification	AFNOR T 36-005 : Famille I, classe 7b2
Caractéristiques	
Aspects du feuil sec	Mat, poché
Brillant spéculaire	< 5 sous 60°
Densité du blanc	1,64 Kg/L
Extraits secs	64% en poids 46% en volume
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 15 g/L de COV.
Empreinte Carbone (Norme NF EN 15804+A2) 	Changement climatique total : 0,314 kg CO₂ équivalent/UF*, selon FDES individuelle disponible sur la base INIES : www.inies.com ou sur www.plasdox.com *UF (unité fonctionnelle) : quantité pour protéger et décorer 1 m² de mur intérieur, préparé dans les règles de l'art, conformément au DTU 59.1, avec la peinture concernée, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien ; soit valeur donnée pour 1m² en 2 couches pour ce produit.
Séchage et durcissement A 23°C et 50% H.R.	- Sec : 2 heures - Recouvrable : 4 heures
CDT / Teintes	- Disponible en 5L et 15L - Blanc
Conservation	2 ans en emballage d'origine, non ouvert - Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer le bidon après usage.
Recommandations particulières	- Pour la préservation de l'environnement, l'emballage, le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans l'évier. Se renseigner auprès des collectivités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. - Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. - Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
Hygiène et sécurité	- Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur. - Consulter la fiche de données de sécurité (www.plasdox.com)

DOX ACRYL MAT SUPER

Mise en œuvre

Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	8 à 12 m²/L selon les supports et le mode d'application choisi
Matériel d'application	Brosse, rouleau microfibre, pistolet airless
Dilution	- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi, ne pas diluer - Pistolet Airless : jusqu'à 5% à l'eau
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après usage. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
Conditions climatiques	En conformité avec la norme NF P74 201-1 référence 59.1, paragraphe 6.1.
Supports non revêtus	Etat et qualité conformes au DTU 59.1 - Enduits machine et enduits de peintre - Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté) - Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton, fibres de ciment), maçonneries enduites et non enduites, ..., enduits pelliculaires.
Supports revêtus	- Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes - Autres supports : nous consulter
Préparation des fonds	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières : Revêtus : Matage des anciennes peintures saines et adhérentes par ponçage.

Tableau de mise en œuvre

Impression	1 couche de DOX IMPRESSION ACRYL
Finition	2 couches de DOX ACRYL MAT SUPER

*Se reporter aux fiches correspondantes

Contient un additif à effet antirouille immédiat



Conseils pour un usage
respectueux de la santé et
de l'environnement

- Pour éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1L de peinture couvre en moyenne 5m² de surface en 2 couches.
- Refermer hermétiquement les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Pour plus d'informations, consulter le site www.ecolabels.fr

Les informations physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site plasdox.